

Dopravní, skladovací podmínky a všeobecná pravidla manipulace s plechy se zinkovým povlakem s povrchovou úpravou aluzinek a z potahované oceli

- Vozidlo pro dopravu musí mít nákladní skříň přizpůsobenou rozměrem délce archů. V baleních s plechem, jež nejsou těsně připevněné ke skříni nebo v bednách, jež přesahují za okraj zadní části vozidla, může dojít k odření antikoročních povlaků.
- Plechy se zinkovým povlakem a povlakem aluzinek musí být bezpodmínečně zajištěny před namočením.
- Vykládku a případnou ruční nakládku musí provádět adekvátní počet osob, aby se zamezilo deformaci profilovaných plechů, např. 6metrové archy vyžadují 6 osob. Jedna tabule nesmí být přesouvána po druhé a také po jiných površích, hrozí zde poškození antikoročních plechů.
- Na objednávky na profilované plechy, u kterých aspoň jedna poloha přesahuje maximální délku určenou pro daný profil, se nevztahuje záruka a výrobce i prodávající nenesou žádnou odpovědnost za případné poškození během dopravy.
- Plechy by neměly být skladovány ve výrobních obalech déle než 3 týdny od data výroby. Po uplynutí této doby se balení rozřízne, stáhne se ochranná fólie – v případě, že je – a archy se mezi sebou proloží tenkými oddělovači.
- Plechy skladované v baleních a svitcích déle než 3 týdny nelze skladovat na venkovních prostranstvích nebo v prostorách, jež jsou vystaveny vlhkosti a proměnlivým teplotám a nacházejí se v sousedství agresivně reagujících materiálů. Optimální teplota skladování je 15–30°C. Vzdálenost balení nebo svítku od podlahy musí být aspoň 20 cm.
- Nesprávné skladovací podmínky mohou způsobit kondenzaci vodních par mezi tabulemi nebo svítky, což může být příčinou vzniku puchýřů na antikoročních povlacích.
- Celková doba skladování nemůže být delší než 5 měsíců od data výroby.
- Veškerá vady výrobku, jež je možné zjistit před jeho namontováním nebo zpracováním, se musí neprodleně nahlásit Výrobci. V případě, že Zákazník využije nebo namontuje výrobek s dříve zjištěnou vadou, nenesou Výrobce záruční odpovědnost.
- V případě, že budete mít pochybnosti ohledně způsobu skladování, s cílem získání odborného poradenství kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle +48 124 155 551.

